



Glo-10[®]

SYNTHETIC ENAMEL PAINT

DESKRIPSI

Glo-10[®] memberi hasil kilatan yang unggul dan tahan lasak untuk permukaan dalam dan luar rumah. Umumnya ia digunakan pada lapisan akhir pada permukaan kayu atau besi.

KEGUNAAN SECARA TERPERINCI PENCAIRAN

Cat sedia digunakan setelah dikacau sehati. Sekiranya pencairan diperlukan, had pencairan maksima yang dibenarkan adalah 5% isipadu pelarut "Federal Thinner MO-464" atau "Mineral Turpentine".

KAEDAH APLIKASI

Berus, roller, spray.

TEMPOH LAPISAN SEMULA

Sekurang-kurangnya 18 sejam. Biarkan ia semalaman untuk pengeringan yang lebih sempurna.

CARA PENGGUNAAN

Permukaan yang hendak dicat mestilah bersih, kering dan bebas daripada minyak, habuk atau kotoran-kotoran yang lain. Permukaan yang berminyak dan bergris hendaklah dibersihkan dengan menggunakan "Federal Thinner MO-464" atau "Turpentine". Biarkan ia kering sepenuhnya sebelum dicat.

DESCRIPTION

Glo-10[®] is an excellent gloss finish with outstanding durability ideally for both interior & exterior application. It's use as a general purpose finishing coat for wood and metal surfaces.

APPLICATION DETAILS - THINNING

The paint is ready for use after proper stirring. If thinning is required, a maximum 5% of "Federal Thinner MO-464" or "Mineral Turpentine" may be added.

METHOD OF APPLICATION

Brush, roller or spray.

RECOATING INTERVAL

Minimum 18 hours. Leave to dry overnight for better result.

APPLICATION CONDITION

Surfaces to be painted should be clean, dry and free from grease, dust or other loose materials. Grease and other oily stains can be removed by washing the surface with Federal Thinner MO-464 or mineral turpentine. Leave to dry thorough before painting.

产品说明

Glo-10[®] 是一种优质且光泽鲜艳的光面漆，它可用于室内和室外且光泽历久不变。它适用于木器、金属和钢铁制品等各种表面。

稀释方法

可加入不超过5%(体积比)的"Federal Thinner MO-464"稀释剂或松节油，稀释搅匀。

使用工具

漆刷，滚筒或喷枪。

重涂间隔

重涂间隔为18小时。留待隔夜以其效果最佳。

表面处理

确保髹漆表面清洁，干燥，没有油脂或松动附着不稳定的旧漆膜。使用Federal Thinner MO-464稀释剂或松节油清除附着表层的油脂或油渍。让髹漆表面干透才可施工。

DATA TEKNIKAL

Tempoh Kering (Bergantung kepada suhu dan kelembapan)	Permukaan kering : max. 4 jam Pengering keras : max.18 jam
Kemampuan Liputan	Kira-kira 10.0 - 12.0m ² /liter
Graviti Spesifik (S.G)	Kira-kira 0.90 - 1.20kg/liter Bergantung kepada warna
Takat Kilat	38°C / 100°F

KESELAMATAN DAN KESIHATAN

Tidak mengandungi raksa. Pastikan pengudaraan yang baik. Elakkan dari terhidu wap cat. Sekiranya terkena badan atau mata, segera basuh dengan air yang banyak. Jika terdapat ketidakselesaan yang berterusan, dapatkan perubatan daripada doktor dengan segera.

TECHNICAL DATA

Drying Time (Dependent on temperature and humidity)	Surface Dry : max. 4 hours Hard Dry : max.18 hours
Covering Capacity	Approximately 10.0 -12.0m ² /litre
Specific Gravity	About 0.90 - 1.20kg/litre depending on shade
Flash Point	38°C / 100°F

SAFETY AND HEALTH

Contains no mercury. Ensure adequate ventilation. Do not breathe inhale mist. Avoid eye and skin contact. Spillage on skin should immediately be removed with suitable cleanser, soap and water. Eyes should be well-flushed with water and seek medical attention immediately if discomfort persists.

产品技术分析

干结时间 (视气温和湿度而定)	指触干时间：最多4小时 实干时间：最多18小时
理论覆盖率	约10.0-12.0平方米/公升
比重	约0.90-1.20公斤/公升 依颜色而定
闪点	38°C/100°F

安全守则

本产品不含水银，确保工作环境空气流通。避免过度吸入漆雾。避免沾染眼睛和皮肤。如有意外触及眼睛和皮肤，即刻用肥皂及清水洗涤，如有不适，立刻就医。

RECOMMENDED PAINTING SYSTEM:

(a) For new unpainted wood and metal surfaces

Recommended System	Product Name	No. of Coats
Primer	Feltec [®] Aluminium Wood Primer (for wood only)	1
Primer	Feltec [®] Zinc Chromate Primer (for metal only)	1
Undercoat	Feltec [®] Undercoat / Fedemas 73 [®]	1
Topcoat	Glo-10 [®] Gloss Enamel	2

(b) For previously painted wood and metal surfaces

Recommended System	Product Name	No. of Coats
Primer	Feltec [®] Zinc Chromate Primer (for metal only)	1
Undercoat	Feltec [®] Undercoat / Fedemas 73 [®]	1
Topcoat	Glo-10 [®] Gloss Enamel	2

FEDERAL PAINT[®] FEDERAL PAINTS MANUFACTURING (M) SDN BHD (381688-T)

Office: 21, Persiaran Desa Ampang 1, Taman Sri Ampang, 68000 Ampang, Selangor, Malaysia. Tel: 603-4292 4684







Fax: 603-4291 5303

Website: www.federalpaint.com.my E-mail: enquiry@federalpaint.com.my




FEDERAL PAINT[®]

Glo-10[®]

	Marble 91900		Love Blue 91959		Violet 91925		Tanjung 91923		Surf Green 91936		Lily 91946		Primrose 91937		Fun Hong 91944
	Ash Grey 91933		Sky Blue 91932		Celebration 91802		Waja Green 91988		Mirage 91804		Off White 91951		Conduit Yellow 91803		Flamingo 91968
	Executive Grey 91904		China Blue 91971		Sexy Pink 91805		Pangkor 91808		Tropicana 91953		Creamy 91948		Lemon Yellow 91930		Sunrise 91941
	Steel Grey 91806		Royal Blue 91913		Neptune 91807		Apple Green 91938		Grass Green 91939		Honey 91977		Chrome Yellow 91934		Orange 91940
	Ultramarine Blue 91908		Light Blue 91927		Marine Blue 91918		Blue Lagoon 91945		Antique 91919		Golden Brown 91801		Rustic 91958		Signal Red 91920
							Bottle Green 91974		Light Brown 91970		Bahama Brown 91956		Maroon 91905		

METAL PRIMER

	Feltec® Green Oxide Primer A588		Feltec® Red Oxide Primer G388		Feltec® Black Oxide Primer A788
---	---------------------------------	---	-------------------------------	---	---------------------------------

Available in 1 litre & 5 litres. Also available in White 915 & Black 90B.
备有一与五公升装。亦备有白色915和黑色90B。

The colours on this card are as close to actual paint colours as modern printing techniques will allow

